製品データシート

製品カタログ番号: Sicrys™-I50TM-119

概説

Sicrys™ I50TM-119 はトリエチレングリコールモノメチルエーテル (TGME) 中の単結晶銀ナノ粒子をベースにした導電性インクで、インクジェット印刷や低温焼結向けに設計されています。高い銀濃度、低い粘度、周囲条件下での保存、長寿命、信頼性の高い噴出、ならびに良好な印刷適性と、独自の特性をもつインクです。印刷されたパターンは低温で焼結することができ、低い電気抵抗率、様々な基板への良好な粘着、ならびに高湿度および水性の環境に対する耐性を実現します。

インクの特性


標準値	特性
50%	銀(Ag)濃度(w/w)
$d_{50} = 70 \text{ nm}$	粒度(Lumisizer®)
$d_{90} = 130 \text{ nm}$	
1.90 g/ml	比重(計算)
34 cP	粘度(Brookfield、コーンスピンドル
	40、25°C)
29 dyne/cm	表面張力(ペンダント・ドロップ法)
高分解能走査電子顕微鏡 (HRSEM) 像を参	粒度および形態(HRSEM)
照	

電気的性質・接着性

シート抵抗	抵抗率 (4PP)	基板•焼結条件
30 m Ω/\Box (3.5 μm)	≤ 10 μΩ·cm (バルク: ≤	IT0 - 150℃/30分
	6. 3)	
20 mΩ/□ (6 μm)	≤ 10 μΩ·cm (バルク: ≤	カプトン - 150℃/30分
	6. 3)	
15 mΩ/□ (8 μm)	≤ 12 μΩ·cm (バルク: ≤	PET - 130℃/30 分
	7. 5)	
(試験済みの) 付着対象物:		
カプトン、FR4、PC、PET、		
ITO、ガラス		
(試験法:ASTM 3359-09 ま		
たは ISO-2409)		

環境信頼性

接着	試験条件 (基板)
維持	85℃で 144 時間/相対湿度 100%(IT0)
維持	DIWに30分浸す(PET)



互換性のあるプリントヘッド

KM1024、KM1024/i、Ricoh E3 などのプリントヘッドに適合。

製品用途

デジタル印刷(インクジェット) プリンテッド・エレクトロニクス:FPD、RFID、PCB

銀ナノ粒子、HRSEM 像、x100,000

粘度分布

粘度(cP)

温度(℃)